

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

ARGAMASSA LIGAMIX - CONTRAPISO

1. DESCRIÇÃO:

Argamassa LIGAMIX Contrapiso é uma argamassa industrializada e ensacada indicada para regularização de pisos e lajes, em locais onde terá tráfego de pessoas, servido como passe para posterior assentamento de revestimento, seja ele cerâmico ou de outro material.

2. COMPOSIÇÃO:

Argamassa LIGAMIX Contrapiso é um produto composto por cimento portland e agregados minerais natural com granulometria controlada

3. CLASSIFICAÇÃO:

A argamassa Ligamix Contrapiso é classificada segundo NBR 15575 e apresenta resistência mínima a compressão, aos 28 dias, de 14 MPa.

4. INDICAÇÃO:

Regularização de pisos e lajes em áreas internas e externas.

5. CONTRA INDICAÇÃO:

Não utilizar em áreas de tráfego de automóveis.

Não utilizar como argamassa de assentamento ou revestimento, para esta finalidade utilizar argamassa Ligamix Multiplouso ou Ligamix Assentamento.

6. PREPARO DA SUPERFÍCIE:

Secar, limpar, raspar ou escovar a superfície em que a argamassa Ligamix Contrapiso será aplicada para remover partes soltas e limpar de modo que não haja poeira, substâncias oleosas, resto de outras argamassas ou qualquer substância que prejudique a aderência do produto na superfície.

Umedecer a superfície com nata de cimento antes da aplicação da argamassa.

7. MODO DE USAR:

Para cada saco de argamassa Ligamix Contrapiso utilizar 3,8 a 4,5 litros de água limpa e misturar bem até a argamassa ficar homogênea e não ter grumos secos. O misturador utilizado pode ser tanto manual quanto mecânico. O tempo de mistura pode variar de acordo com a quantidade do produto e o tipo do misturador. Não acrescentar mais água no produto durante a aplicação.

Aplicar a argamassa na superfície que deverá estar previamente umedecida com a nata de cimento e após aplicação compactar a argamassa de maneira uniforme. A argamassa Ligamix Contrapiso deverá ser aplicada em camadas de espessura máxima de cinco centímetros. Caso seja necessária uma maior espessura, aplicar o produto em camadas de maneira úmido sobre úmido, respeitando o tempo de puxamento da camada. O período entre preparo e a utilização do produto não pode exceder 2 horas e após esse tempo a argamassa não deverá ser utilizada.

Após o uso lavar com água as ferramentas utilizadas na aplicação enquanto a argamassa ainda está fresca.

8. TEMPO DE CURA PARA O TRÁFEGO:

- Após 3 dias para tráfego leve de pessoas.
- Após 14 dias para assentamento de revestimento.
- Após 28 dias para o tráfego intenso de pessoas.

9. RENDIMENTO:

O rendimento varia de 19 kg a 21 kg de argamassa por m² para 1 cm de espessura. O rendimento pode variar de acordo com as perdas e método de aplicação.

10. VALIDADE:

Validade de 3 meses após a data de fabricação com o produto em sua embalagem fechada e respeitando as condições ideais de armazenamento. Sobras do produto armazenado após a abertura da embalagem podem sofrer alteração de desempenho.

11. FORNECIMENTO:

Sacos de 30 Kg.

12. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar o produto em local seco, coberto e sobre estrados de madeira, com distância mínima de 30 centímetros da parede, com pilhas de 10 sacos de altura.

Argamassa Ligamix Contrapiso não é considerado como perigoso para transporte, segundo o Ministério dos Transportes. Seu transporte deve ser feito de modo a evitar a formação de poeira.

13. SEGURANÇA E MANUSEIO:

Produto não combustível, não volátil e não explosivo. Para segurança do usuário recomenda-se utilização de EPI's adequados como: óculos de proteção, máscara respiratória, luva e botas de segurança. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de ingestão não provocar vômito, consultar um médico levando esta embalagem.

Não beber, comer ou fumar durante o manuseio. Lavar as mãos depois de utilizar o produto e terminar o trabalho. Manter longe de crianças e animais domésticos;

14. RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar o produto em dias com temperaturas abaixo de 10°C e acima de 40°C ou em superfícies com temperaturas abaixo de 10°C e acima de 27°C.
- Não utilizar no preparo de concreto.
- Confira a validade, não utilize o produto fora do prazo.
- Deve-se seguir o projeto e especificação do projetista.

15. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:

As informações fornecidas pela ARGAFÁCIL DO BRASIL ARGAMASSAS LTDA sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.