

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

LIGAMIX – REJUNTE FLEXÍVEL

1. DESCRIÇÃO:

LIGAMIX Rejunte Flexível é um rejunte cimentício (Tipo II, conforme NBR 14.992) colorido e flexível industrializado ideal para rejuntamento de revestimento cerâmico em pisos e paredes de áreas internas e externas, incluindo fachadas. Com excelente acabamento liso, alta durabilidade e alta aderência. Disponível nas cores branca, platina, cinza, preto e bege.

2. COMPOSIÇÃO:

LIGAMIX Rejunte Flexível é um produto composto por cimento portland, cargas minerais com granulometria controlada, pigmentos especiais e aditivos químicos.

3. CLASSIFICAÇÃO:

A LIGAMIX Rejunte Flexível é classificada segundo NBR 14.992 como Tipo II e atende os requisitos de resistência estabelecidos pela NBR.

4. VANTAGENS:

- Acabamento liso.
- Alto rendimento.
- Flexível
- Cores duráveis
- Praticidade e fácil aplicação

5. CONTRA INDICAÇÃO:

- Não utilizar como argamassa de assentamento de revestimento de qualquer natureza, para esta finalidade utilizar argamassa Ligamix Colante AC-I, AC-II ou AC-III, a depender do revestimento.
- Não utilizar na preparação de concretos.
- Não utilizar para rejuntar juntas falsas.
- Não utilizar em piscinas.
- Não utilizar em peças de baixa porosidade, como porcelana e pastilhas.
- Junta de dilatação estrutural ou movimentação.
- Em locais expostos a ácidos e solvente.

6. PREPARO DA SUPERFÍCIE:

Certificar que na área a ser rejuntada o revestimento tenha sido assentado a no mínimo 72 horas, este tempo é necessário para diminuição da umidade excessiva entre o revestimento, o desrespeito a esse prazo pode causar pontos de eflorescência ou de manchas no rejunte.

Remover das juntas do revestimento, em que a LIGAMIX Rejunte Flexível será aplicada, o excesso de argamassa colante, poeira e qualquer resíduos que impeça a aderência do produto. Umedecer moderadamente a superfície das juntas com água momentos antes da aplicação do rejunte. Alguns revestimentos por características próprias, estão sujeitos a mancha e/ou podem apresentar dificuldades na remoção de resíduos do produto recém aplicado, nesses casos proteger o revestimento antes da aplicação.

Atenção: As argamassas compostas de cimento podem liberar cal e sais solúveis de coloração esbranquiçada devido à presença da umidade no interior das paredes. Nesses casos, fazer tratamento contra umidade antes de aplicar o produto.

7. MODO DE USAR:

Para cada embalagem de 1 kg de LIGAMIX Rejunte Flexível utilizar 320 mL de água limpa (a quantidade de água indicada pode variar em 5% para mais ou para menos) e misturar bem até a argamassa ficar homogênea e não ter grumos secos. O misturador utilizado pode ser tanto manual quanto mecânico de baixa rotação. O tempo de mistura pode variar de acordo com a quantidade do produto e o tipo do misturador, após misturar deixar material em repouso por 10 minutos, misturando novamente após esse intervalo de repouso. Não acrescentar mais água no produto após o repouso ou durante a aplicação. Não aplicar o produto em dias ou superfícies com temperaturas abaixo de 05°C e acima de 40°C, evitar também aplicar o produto sobre incidência direta de sol, vento ou chuva.

O período entre preparo e a utilização do produto não pode exceder 2 horas, podendo esse tempo ser maior ou menor a depender das condições climáticas do ambiente e após esse tempo a argamassa não deverá ser utilizada. Após o uso lavar com água as ferramentas utilizadas na aplicação enquanto a argamassa ainda está fresca. Após aplicação do produto, não caminhar e proteger o local por no mínimo 24 horas.

Aplicar o rejunte somente nas áreas das juntas e com o uso de uma desempenadeira de borracha ou espátula de plástico pressione o produto para dentro delas, removendo o excesso de rejunte sobre o revestimento. Esperar de 30 a 120 minutos para realizar o acabamento e limpar o revestimento, para isso utilizar uma esponja macia e úmida com água limpa. Em dias com temperatura acima de 30° C ou com ventos fortes umedecer o produto aplicado após 60 minutos da aplicação.

8. TEMPO DE CURA:

- Após 24 horas para tráfego leve de obra.
- Após 14 dias para liberação total do tráfego e limpeza geral com água limpa e detergente neutro, nunca utilizar produtos à base de solventes ou ácidos, para limpeza do local onde o produto foi aplicado.

9. RENDIMENTO:

O rendimento do produto é variado a depender do tamanho da peça de revestimento e tamanho da junta, sendo assim não podendo ser garantindo um valor exato. O rendimento pode variar também de acordo o método de aplicação e perdas durante o uso.

10. VALIDADE:

Validade de 12 meses após a data de fabricação com o produto em sua embalagem fechada e respeitando as condições ideais de armazenamento. Sobras do produto armazenado após a abertura da embalagem podem sofrer alteração de desempenho.

11. FORNECIMENTO:

Sacos de 1 Kg embalados em fardos com 20 unidades.

12. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar o produto em local seco, coberto e sobre estrados de madeira, com distância mínima de 30 centímetros da parede, com pilhas de 10 sacos de altura no máximo.

Ligamix Rejunte Flexível não é considerado como perigoso para transporte, segundo o Ministério dos Transportes. Seu transporte deve ser feito de modo a evitar a formação de poeira.

13. SEGURANÇA E MANUSEIO:

Produto não combustível, não volátil e não explosivo. Para segurança do usuário recomenda-se utilização de EPI's adequados como: óculos de proteção, máscara respiratória, luva e botas de segurança. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de ingestão não provocar vômito, consultar um médico levando esta embalagem.

Não beber, comer ou fumar durante o manuseio. Lavar as mãos depois de utilizar o produto e terminar o trabalho. Manter longe de crianças e animais domésticos;

14. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:

As informações fornecidas pela ARGAFÁCIL DO BRASIL ARGAMASSAS LTDA sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.