

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

LIGAMIX – MASSA MINERAL

1. DESCRIÇÃO:

Argamassa LIGAMIX Massa Mineral é um produto industrializado e ensacado indicado para correção e nivelamento de superfície de reboco, gesso cartonado, fibrocimento, concreto, blocos de áreas internas e externas. Proporcionando um acabamento liso, resistente e antifúngico.

2. COMPOSIÇÃO:

A LIGAMIX Massa Mineral é um produto composto por Cal Hidratada, Carga Mineral e Aditivos Químicos Não-tóxicos.

3. CLASSIFICAÇÃO:

A LIGAMIX Massa Mineral segue classificação da NBR 11702, tipo 4.5.1.

4. VANTAGENS:

- Massa pronta para uso, necessário apenas mexer (não acrescentar mais água).
- Fácil aplicação.
- Secagem Rápida.
- Baixo odor.
- Alta resistência.
- Melhor rendimento.
- Não sela a parede, permitindo a parede respirar.

5. CONTRA INDICAÇÃO:

- Não aplicar sobre pintura antiga.
- Não aplicar em superfícies úmidas.

6. PREPARO DA SUPERFÍCIE:

Secar, limpar, raspar e escovar a superfície em que a LIGAMIX Massa Mineral será aplicada para remover partes soltas e limpar de modo que não haja poeira, substâncias oleosas, resto de outras pinturas ou qualquer substância que prejudique a aderência do produto na superfície. Aplicar o produto em superfície de emboço com pelo menos 14 dias de cura.

7. MODO DE USAR:

A LIGAMIX Massa Mineral é um material pronto para uso, não sendo necessário acrescentar água para aplicação, basta mexer. Caso seja necessário para a aplicação pode ser feito uma diluição no máximo de 3% com água limpa.

A LIGAMIX Massa Mineral deve ser aplicada manualmente com uso de desempenadeira metálica, espátula ou rolo do tipo de textura. Aplicar quantas demãos forem necessárias para o cobrimento total da superfície, normalmente entre 2 e 3 demãos, esperar aproximadamente 3 horas entre cada aplicação de uma demão. Após todas as aplicações executar o lixamento da

superfície para melhor nivelamento, o lixamento não deve ultrapassar 24 horas da aplicação do produto. Executar a pintura após 72h do lixamento do produto.

Evitar a aplicação em dias chuvosos ou de calor intenso, em temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e ainda com umidade relativa do ar superior a 85%. Não reaproveitar material em embalagem aberta.

8. TEMPO DE CURA:

- 30 minutos ao toque.
- 2 horas entre cada demão.
- 72 horas para cura final após lixamento.

9. RENDIMENTO:

O rendimento é de aproximadamente 1 kg de LIGAMIX Massa Mineral por m² por demão.

10. VALIDADE:

Validade de 6 meses após a data de fabricação com o produto em sua embalagem fechada e respeitando as condições ideais de armazenamento. Sobras do produto armazenado após a abertura da embalagem podem sofrer alteração de desempenho.

11. FORNECIMENTO:

Sacos de 15 Kg.

12. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar o produto em local seco, coberto e sobre estrados de madeira, com distância mínima de 30 centímetros da parede, com pilhas de 10 sacos de altura no máximo.

Argamassa LIGAMIX Massa Mineral não é considerado como perigoso para transporte, segundo o Ministério dos Transportes. Seu transporte deve ser feito de modo a evitar a formação de poeira.

13. SEGURANÇA E MANUSEIO:

Produto não combustível, não volátil e não explosivo. Para segurança do usuário recomenda-se utilização de EPI's adequados como: óculos de proteção, máscara respiratória, luva e botas de segurança. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de ingestão não provocar vômito, consultar um médico levando esta embalagem.

Não beber, comer ou fumar durante o manuseio. Lavar as mãos depois de utilizar o produto e terminar o trabalho. Manter longe de crianças e animais domésticos;

14. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:

As informações fornecidas pela ARGAFÁCIL DO BRASIL ARGAMASSAS LTDA sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.